

性能 - 低温靱性

項目	材質	脂肪族 芳香族 (25°C)		脂肪族 芳香族 (-25°C)	
		引張強度 (MPa)	8.9	11.4	12.3
硬度 (Shore)		35	51	---	---
断裂伸長率 (%)		420	180	350	130
引裂強度 (KN/m)		43.9	67.7	105	102