

性能 – 屋外劣化性能

3,000QUV促進耐候試驗 芳香族SPUA (紫)

項目	促進試驗前	促進試驗後
引張強度 (MPa)	11.8	12.2
硬度 (Shore)	59	62
断裂伸長率 (%)	434	431
引裂強度 (KN/m)	57.1	63.8